

## Saratoga Adesivo per Polistirolo

Saratoga Adesivo per Polistirolo è l'adesivo bianco a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e senza solventi, per cornici, profili, rosoni, pannelli e controsoffitti in polistirolo. E' sovraverniciabile.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per l'incollaggio di cornici, profili e rosoni in polistirolo e poliuretano, pannelli isolanti e decorativi e controsoffittature in polistirolo su muri e soffitti, e per pannelli di isolanti termici in fibre minerali compresse. Ideale per interni e per superfici assorbenti.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici pulite, asciutte e sgrassate, prive di polvere, oli e parti friabili.
- Le superfici devono essere assorbenti per consentire l'evaporazione dell'acqua contenuta nell'adesivo.
- Per eventuali crepe o buchi sulle superfici, prima intervenire stuccando con un prodotto tipo Saratoga Stucco Leggero.

Applicare su una delle parti in questo modo:

- Su elementi piccoli e medi, applicare con normale pistola per silicone a strisce o a noci di colla (1 ogni 20 cm circa, su tutta la superficie da incollare); su elementi grandi (tipo perlature o pannelli) applicare cordoli a zig-zag oppure ad X, eventualmente avvalersi di una spatola dentata per tirare bene il prodotto.
- Posare bene i pannelli/gli elementi da incollare, avendo cura di assicurare il completo contatto con lo strato adesivo.
- Unire esercitando pressione uniforme.
- Le parti sono riposizionabili entro 10-20 minuti, l'indurimento completo avviene dopo 24-48 ore.
- Buona presa iniziale, per materiali pesanti si consiglia comunque di sostenerli o morsettare per alcune ore.

Pulizia facile con acqua da utensili e superfici; l'adesivo indurito si pulisce con diluente nitro o con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso specifico	ca. 1,68 g/cm <sup>3</sup>
Colore	Bianco
Tempo di lavorabilità*	Riposizionabile entro 10-20 minuti
Velocità di indurimento*	24-48 ore
Temperatura di applicazione	≥10°C
Temperatura d'esercizio	-30/+80°C

\* a 23°C e 50 Umidità Relativa

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C. Teme il gelo.

### NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Adesivo per Polistirolo	300 ml	57 635 001	12	8 005860 576353

