





## Stucco Riempitivo Autoadesivo EXTRA FINE • PER INTERNO


Lo stucco **K2 POLVERE** è una malta secca composta da gesso alabastrino selezionato, carbonato di calcio purissimo macinato fine ed additivi specifici per migliorare l'adesione e la lavorabilità sotto l'attrezzo.



EXTRA FINE



EXTRA BIANCO



FACILMENTE  
CARTEGGIABILE



MASSIMA  
SCORREVOLEZZA



NON CREPA  
E NON RITIRA

### Campi d'impiego:

lo stucco **K2 POLVERE** è una malta sapientemente calibrata ideale per rasare spessori finissimi, per preparare supporti interni prima della verniciatura e/o dell'applicazione di decorativi in gesso e carte da parati.

Specifico per eliminare e stuccare piccole imperfezioni (fessure e crepe) presenti sulle superfici murali. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **ACRIL FIX K2**.

### Caratteristiche tecniche:

Massa volumica della polvere:	850 kg/m <sup>3</sup> circa
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm
Acqua di impasto:	circa 60%
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C
Vita utile dell'impasto:	180 minuti circa a 20°C
Tempo di presa:	240 minuti circa a 20°C

## Modalità d'uso:

### Preparazione del fondo:

pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

## Applicazione:

mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente, una parte di acqua pulita con due parti di **K2 POLVERE** fino al completo assorbimento del prodotto, per ottenere una pasta cremosa esente da grumi. Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta.

**Utilizzare K2 POLVERE allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.**

La lavorazione avviene con spatola metallica in più passaggi orizzontali e verticali, eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo quando lo strato precedente è completamente asciutto. Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

## Avvertenze:

si consiglia di non applicare la malta ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento dello stucco.

## Fornitura:

sacchi in carta da:



Sacco da: 1 kg

COD. EAN:  
8032628010095



Sacco da: 2,5 kg

COD. EAN:  
8032628010354



Sacco da: 5 kg

COD. EAN:  
8032628010071



Sacco da: 20 kg

COD. EAN:  
8032628010064

## Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

## Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:  
DA 4 A 6 ORE.



ESSICCAZIONE 20°C:  
2 - 4 ORE CA.



TEMPERATURA:  
DA 5°C A 40°C



RESA: 1m²/kg  
SPESSORI 1 mm



SPESSORE 1 MANO:  
1 mm CIRCA.



VERNICIABILE:  
AD ESSICCAZIONE  
AVVENUTA



ALTO  
RIEMPIMENTO



SPECIFICO  
PER INTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:  
SPATOLA E FRATTAZZO



## NOTE PER L'UTILIZZATORE:

*i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.*

*La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

**PRIMA**  
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)  
Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554  
info@stucchiprima.it [stucchiprima.it](http://stucchiprima.it)