

Saratoga SuperColla

Saratoga SuperColla è un Adesivo Cianoacrilato monocomponente trasparente in formulazione liquida. SuperColla è l'adesivo rapido e forte che permette incollaggi invisibili: non fa spessore e fa presa anche su superfici molto piccole.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga SuperColla è ideale per ceramica, porcellana, ferro, acciaio, gomma, legno, sughero, carta, cartone, pelle, cuoio e moltissime plastiche (escluso PE, PP, PTFE). SuperColla è senza solventi e non richiede l'utilizzo di catalizzatori, morsettature o fonti di calore.

Permette l'incollaggio di particolari anche molto piccoli, è ideale per riparare oggetti di uso comune come giocattoli, soprammobili, modellini, occhiali, scarpe, tazze e tazzine,...

APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, sgrassate, asciutte e combacianti (pulire eventualmente con alcool o acetone)
- Applicare un leggerissimo strato di SuperColla su una delle superfici (una goccia può bastare per circa 2 cm². Più lo strato di colla è sottile, e più l'incollaggio è rapido e forte.
- Unire le parti in modo che combacino perfettamente, mantenere in posizione, premendo le due parti per almeno 5 secondi, fino a presa avvenuta.
- Per materiali molto porosi, inumidirli leggermente con una pezza bagnata, oppure utilizzare SuperColla Gel Flessibile
- Per una miglior conservazione, assicurarsi che il beccuccio rimanga pieno d'aria e non di adesivo: premere il flacone tenendolo verticale e rilasciare, in modo che l'adesivo riaffluisca nel serbatoio, quindi riapplicare il cappuccio.
- Eventuali tracce di colla possono essere asportate con acetone se entro breve tempo, con Saratoga ViaCol quando indurite.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica		Etilcianoacrilato
Aspetto		Liquido, incolore
Densità (a 25°C)	g/cm ³	1,05
Viscosità (a 25°C)	mPas	8,-120

FORZA DI INCOLLAGGIO (dopo le 24 ore)

Resistenza a trazione (secondo ASTM D412 B)

EPDM	N/mm ²	>2,5
Neoprene	N/mm ²	>5
Gomma nitrile	N/mm ²	>5
Resistenza al taglio (Secondo ISO 4587)		
Acciaio	N/mm ²	>15
Alluminio	N/mm ²	>10
Gomma Nitrile	N/mm ²	>10
ABS	N/mm ²	06-10

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

NOTE

Per superfici porose o incollaggi verticali, si consiglia l'utilizzo di SuperColla Gel Flessibile (elevato potere riempitivo), ideale anche per incollaggi flessibili; per incollaggi su vetro, si raccomanda l'utilizzo di SuperColla Vetro.

AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare ogni contatto con dita, pelle, occhi, labbra. In caso di incollaggio con la pelle, evitare il distacco forzato e l'utilizzo di oggetti taglienti o appuntiti, onde evitare di procurare lesioni. L'incollaggio della pelle è solo transitorio: per liberare le dita, staccare delicatamente con acqua

calda, sapone e un oggetto levigato (come una punta di matita). Nel caso di contatto con gli occhi, tenere le palpebre bene aperte, procedere al lavaggio abbondante con acqua e chiamare un medico.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
SuperColla 7 g flacone	7 g	57013105	24
SuperColla Bis tubetto	2+2 g	57007105	24



Rev 01 del 03/06/2013- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.