

**Finitura**  
**Brillante e Opaca**

# Maiolica

**Antigraffio**  
**SuperCoprente**  
**Non Ingiallente**

## Generalità

Smalto sintetico a base di particolari resine alchiliche con Poliuretano non ingiallenti e pigmenti metallici solidi alla luce ed alle intemperie. Di ottimo potere coprente, di elevata brillantezza, di facile applicazione, perfetta distensione.

## Impiego

Per la protezione e finitura di supporti di varia natura quali : ferro, legno e muro..

## Ciclo applicativo

I supporti devono essere puliti, asciutti, privi di materiale sfarinante, unto, grasso e vecchie pitture in fase di distacco. Per la preparazione del fondo consigliamo l'uso dei seguenti prodotti: Cemental, pittura opaca cementante per legno e muro, RH antiruggine sintetica oppure RH al Minio puro per ferro, Ferrozinc antiruggine al fosfato di zinco attivato per lamiere zincate.

## Caratteristiche Tecniche

<b>Tipo di legante</b>	Alchidico con poliuretano.
<b>Peso specifico medio</b>	1000 - 1200 gr/litro a 20°C secondo il colore e finitura.
<b>Viscosità media</b>	220" - 260" T.F.4 a 20°C.
<b>Resistenza all'abrasione umida</b>	.....
<b>Aspetto del film</b>	Brillante oltre 90 Gloss. Opaco 5 - 10 Gloss.
<b>Essiccazione a 20°C</b>	2 - 4 ore al tatto. In profondità 24 ore. Ricopribile dopo 24 ore.
<b>Temperatura di applicazione</b>	Non inferiore a + 10°C e non superiore a +35°C.
<b>Resa teorica</b>	16 - 18 mq /lt per mano.
<b>Diluyente</b>	Acqua ragia. Per oro e alluminio con Diluyente Sintetico.
<b>Diluizione</b>	5 - 10%
<b>Attrezzi</b>	Pennello - Spruzzo - Rullo in lana a pelo rasato.
<b>Pulizia attrezzi</b>	Diluyente Nitro.
<b>Tempo di lavorabilità</b>	.....
<b>Magazzinaggio</b>	Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.
<b>Conservazione</b>	12 mesi circa
<b>Classe di rischio</b>	Infiammabile
<b>Precauzioni</b>	Ventilare bene gli ambienti. Per applicazioni a spruzzo usare adatto apparecchio respiratorio.
<b>Confezioni</b>	LT 2,5 - LT 0,750 - LT 0,375 - KG 0,100. LT 14 per quantitativi non inferiori a LT 100.
<b>Colori</b>	Vedi cartella colori

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non comportano alcuna responsabilità per il Colorificio Partenopeo anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro diretto controllo. Si consiglia di effettuare sempre prove prima dell' impiego di ogni prodotto. Agg. Gennaio 2015.