

CLASSICO



Impregnante finitura trasparente colorato per legno, per interni ed esterni.

Colore	Colori Cartella
Confezioni	0,750 - 2,5 lt. - 5 litri solo per alcune tinte.
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine alchidiche, oli, pigmenti naturali stabili alla luce ed additivi che aumentano la resistenza all'attacco degli agenti fisici esterni.
Peso specifico medio	0,880 kg/l
Contenuto in solidi	30% \pm 2 in peso.
Viscosità	40''- 50'' Coppa Ford n.2 a 23 °C.
Resa	Superfici piallate 15-18 mq/ l per mano.
Spessore del film	20 micron per mano.
Essiccazione	Asciutto al tatto 3 - 4 ore.
Sovrapplicazione	Dopo 12 ore.
Aspetto del film	Satinato.
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima con un ciclo a tre mani.
Conservazione	In confezione ben chiusa ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego	Manufatti in legno sia di tipo tenero che duro soggetti a movimenti, tipo perlinature, staccionate, travi, sottotetti, ecc..
Applicazione	Pennello.
Diluizione	Pronto all'uso.
Temperatura di applicazione	5 – 30 °C.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi di applicazione

A) Legni nuovi

- Accertarsi prima della verniciatura che il legno non abbia un tasso di umidità superiore al 18%.
- Applicare una mano, a pennello, di Classico, non diluita.
- Ad essiccazione avvenuta prevedere una leggera carteggiatura.
- Applicare due mani, a pennello, di Classico, non diluite.

B) Legni già verniciati

- Accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di vernici non ben aderenti.
- Ritoccare con Classico le parti di legno scoperte, fino ad ottenimento di un colore simile all'esistente.
- Applicare una mano, a pennello, di Classico, non diluita.
- Ad essiccazione avvenuta prevedere una leggera carteggiatura.
- Applicare una mano, a pennello, di Classico, non diluita.

Note

Attendere minimo 12 ore tra una mano e l'altra, dipendente dalle condizioni meteo e del supporto. Non applicare su supporti esposti direttamente ai raggi solari, proteggendoli per almeno 24 ore successive, da eventuali piogge.

Avvertenza

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Voce di capitolato

Trasparente colorato, al solvente, per legno, con proprietà impregnante e di finitura per esterni (tipo Classico); a base di resine alchidiche, oli, pigmenti naturali stabili alla luce.

Peso specifico medio 0,880 kg/l

Contenuto in solidi 30% \pm 2 in peso.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.