

COLOR PRINT ACRILICO OPACO



Idropittura acrilica traspirante idrorepellente opaca per interni, **antischizzo**.

Il Color Print Acrilico Opaco, date le sue caratteristiche tecniche, può essere utilizzato anche all'esterno.

Colore Bianco

Confezioni 4 - 14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche bianche selezionate.

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale 7,5% +/- 1

Peso specifico medio 1,600 kg/l

Resa 12 - 14 mq/l per mano.

Copertura Ottima. Classe 1.

Certificato n° 043/L del 16.02.2021 del laboratorio chimico "GFC CHIMICA srl" di Ferrara

Punto di bianco Ottimo.

Resistenza alla

abrasione umida	Oltre 5.000 cicli Gardner secondo la norma ASTM 2486.
Spessore medio del film essiccato	70 - 80 micron nelle due mani.
Riempimento	Ottimo.
Aspetto del film	Super opaco.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
Modo d'impiego Impiego	Prodotto non filmogeno dalle caratteristiche idrorepellenti e traspiranti; è idoneo sia locali interni, dove è presente una forte percentuale di vapore d'acqua (bagni, cucine, etc.), in quanto riduce sensibilmente il fenomeno di condensa, sia per muri esterni, in quanto non sfoglia, non assorbe l'acqua e lascia traspirare l'umidità dall'interno verso l'esterno.
Applicazione	Pennello, rullo.
Diluizione	<u>Pennello</u> : prima e seconda mano 40 - 50% in volume con acqua; <u>Rullo</u> : 30 - 50% in volume con acqua secondo l'assorbimento del supporto.
Temperatura di Applicazione	5 - 30 °C.
Sovrapplicazione	Dopo 4 - 6 ore.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi d'applicazione

A) Su muri nuovi:

- Applicare direttamente la prima mano di COLOR PRINT ACRILICO OPACO, diluita con acqua secondo le indicazioni sopra riportate;
- attendere 4 - 6 ore e finire con una mano di COLOR PRINT ACRILICO OPACO diluita con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Su muri vecchi pitturati a calce:

- Accurata spazzolatura per eliminare le vecchie mani di pittura non aderenti;
- applicare due mani di COLOR PRINT ACRILICO OPACO diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

C) Su intonaci molto assorbenti o fortemente degradati:

- Applicare una prima mano di COLOR PRINT ACRILICO OPACO additivata con il 10% di ISOLANTE ACRILICO e diluita all' 80% in volume con acqua;
- applicare una seconda mano di COLOR PRINT ACRILICO OPACO diluita al 50% in volume con acqua.

Voce di capitolato

Idropittura acrilica traspirante opaca per interni (tipo Color Print Acrilico Opaco); a base di resina acrilica in dispersione acquosa.

Il prodotto può essere utilizzato anche per esterni.

Resistenza alla abrasione umida	Oltre 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486)
------------------------------------	---

Copertura	Ottima. Classe 1.
-----------	-------------------

Certificato n° 043/L del 16.02.2021 del laboratorio chimico “GFC CHIMICA srl” di Ferrara

Percentuale di secco resina in peso sul secco totale	7,5% +/- 1.
Peso specifico medio	1,600 kg/l.
Resa	12 - 14 mq/l per mano.

Questo prodotto, ai sensi del D.Lgs. n°65 del 14/03/2003, non è da considerarsi pericoloso, pertanto non è prevista la Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.