

EGO TOUCH



Finitura decorativa per **interni ed esterni** ad effetto “pelle” morbido e soffice al tatto. Toccando il supporto si avverte una piacevole sensazione di “calore” e morbidezza.

Colore	Incolore
Confezioni	0,750 - 2,5 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resina poliuretanica in emulsione e additivi particolari.

Peso specifico medio Componente A 1,00 Kg/l.
Componente B 1,16 Kg/l.

Rapporto di miscelazione in peso

Componente A 100 gr.
Componente B 5 gr.

Rapporto di miscelazione in volume

Componente A 96 cc.
Componente B 4 cc.

Pot-life (tempo di utilizzo) 5 ore a 20 °C. Il pot-life tende a diminuire con l'aumentare della temperatura. Attenzione trascorso tale periodo non utilizzare il prodotto.

Resa 18 - 20 mq/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Aspetto del film Satinato/Opaco.

Le resistenze chimiche si raggiungono dopo 7 - 8 giorni a 20 – 30 °C.

Resistenza alla abrasione umida Oltre 15.000 cicli Gardner secondo la norma ASTM 2486.

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Supporti Muro, legno, plastica, cartongesso, ferro e pietra; opportunamente trattati.

Altre proprietà

- **Altamente lavabile**
- **Idrorepellente**
- **Antigraffio**
- **Ravviva il colore di fondo donando al supporto un effetto "bagnato"**
- **Ottima resistenza ai comuni detergenti**

Modo d'impiego

Applicazione A pennello o a spruzzo (stendere bene il prodotto a strati sottili).

Sovrapplicazione Dopo 6 – 8 ore.

Diluizione Pronto all'uso.

Temperatura di applicazione 10 – 30 °C.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

Preparazione del prodotto Miscelare a mano accuratamente il componente A + componente B e attendere 10 - 15 minuti prima dell'applicazione.

Sistemi d'applicazione **A) Su muro:**

- applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400% in volume con acqua;
- applicare due mani di Hydrowall Mat, diluite secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica;
- dopo 8 ore applicare due mani di Ego Touch secondo le indicazioni su riportate.

B) Su muro già verniciato:

- accurata carteggiatura e/o spazzolatura del supporto, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non ben coese al supporto;
- nel caso di supporti sfarinanti applicare una mano a pennello di Ancoral PLS, diluita al 40 - 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L;
- applicare due mani di Hydrowall Mat, diluite secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica; - dopo 8 ore applicare due mani di Ego Touch secondo le indicazioni su riportate.

C) Su legno nuovo:

- rimuovere tutte le incoerenze presenti utilizzando i sistemi ritenuti più idonei;
- applicare una mano di Fondo Turapori linea Green Wood, carteggiare accuratamente la superficie in modo che sia liscia eliminando i residui anche di polvere;
- applicare due mani di Ego Touch secondo le indicazioni su riportate.

D) Su legno già verniciato:

- rimuovere tutte le incoerenze presenti utilizzando i sistemi ritenuti più idonei;
- verificare preventivamente la compatibilità della vernice preesistente con l'Ego Touch,
- carteggiare accuratamente la superficie in modo che sia liscia eliminando i residui di polvere;
- applicare due mani di Ego Touch secondo le indicazioni su riportate.

E) Su plastica o PVC:

- prevedere una leggera carteggiatura con carta abrasiva extrafine;
- eliminare residui di polvere;
- applicare due mani di Ego Touch secondo le indicazioni su riportate.

F) Su alluminio:

- prevedere l'applicazione di un idoneo primer d'adesione, verificandone la compatibilità con Ego Touch;
- carteggiare accuratamente la superficie in modo che sia liscia, eliminando i residui di polvere;
- applicare due mani di Ego Touch secondo le indicazioni su riportate.

G) Su altri supporti:

- effettuare delle prove preventive, seguendo le indicazioni sopra riportate, e/o consultare il nostro servizio di assistenza tecnica.

N.B.: L'applicazione deve essere portata a termine senza interruzioni, per evitare che il prodotto si asciughi, creando antiestetiche attaccature.

Voce di capitolato

Finitura decorativa per **interni ed esterni** ad effetto “pelle” morbido e soffice al tatto (tipo Ego Touch).

Peso specifico medio	Componente A	1,00 Kg/l
	Componente B	1,16 Kg/l

Rapporto di miscelazione in peso	Componente A	100 gr
	Componente B	5 gr

Rapporto di miscelazione in volume	Componente A	96 cc
	Componente B	4 cc

Aspetto del film Satinato/Opaco

Resistenza alla
abrasione umida Oltre 15.000 cicli Gardner secondo la norma ASTM 2486

Attenzione:

- **Su ampie superfici si consiglia l'applicazione almeno a due persone.**
- **L'effetto tattile aumenta all'aumentare del numero di mani.**
- **In fase applicativa stendere bene il prodotto, evitando accumuli.**

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo e rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo alle proprietà e all'utilizzo del prodotto.

Non potendo tener conto delle condizioni operative, delle condizioni del supporto nonché delle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione del prodotto, Linvea non si assume alcuna responsabilità sul risultato finale.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.