

## SIL - UV PROTECTION



Finitura trasparente satinata cerosa per legno, ad alta resistenza ai raggi ultravioletti

Colore	Colori cartella
Confezioni	0,750 - 2,5 lt. - 5 litri solo per alcune tinte.
Principali proprietà	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Ottima idrorepellenza.</b></li><li>- <b>Aspetto ceroso.</b></li><li>- <b>Ottima resistenza ai raggi ultravioletti.</b></li><li>- <b>Ridottissimo scolorimento del legno.</b></li><li>- <b>Ottima elasticità.</b></li><li>- <b>Film microporoso e permeabile al vapore acqueo.</b></li></ul>
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine alchidiche, pigmenti ossidi e speciali cere che aumentano le caratteristiche di idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici.
Aspetto	Satinato.
Peso specifico medio	0,930 kg/l.
Contenuto di solidi in peso	54% $\pm$ 3
Viscosità	Tixotropica.
Essiccazione a 20 °C e 60% U.R.	4 ore.
Sopraverniciabile	Dopo 16 ore.

Conservazione In confezione ben chiusa ed al riparo dal gelo.

---

Modo d'impiego

Impiego Per proteggere ed abbellire supporti in legno.

Applicazione Pennello o rullo.

Diluizione Pronto all'uso.

Temperatura di applicazione 5 – 30 °C.

Resa 12 - 15 mq/l per mano, dipendente dalla porosità del supporto.

Spessore del film 35 micron per mano.

Pulizia degli attrezzi Con Diluente Sintetico 914090L.

---

Sistemi di applicazione

**A) Legno nuovo**

- Accertarsi prima della verniciatura che il legno non abbia un tasso di umidità superiore al 18%
- Applicare una mano, a pennello, di Imprex, non diluita.
- Ad essiccazione avvenuta prevedere una leggera carteggiatura
- Applicare due mani, a pennello, di Sil-UV Protection, non diluite

**B) Legno vecchio**

- Accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di vernici non ben aderenti.
- Ritoccare con Classico le parti di legno scoperte, fino ad ottenimento di un colore simile all'esistente.
- Applicare una mano, a pennello, di Sil-UV Protection, non diluita.
- Ad essiccazione avvenuta prevedere una leggera carteggiatura.
- Applicare una mano, a pennello, di Sil-UV Protection, non diluita.

**Note**

Attendere minimo 16 ore tra una mano e l'altra, dipendente dalle condizioni meteo e del supporto. Non applicare su supporti esposti direttamente ai raggi solari, proteggendoli per almeno 24 ore successive, da eventuali piogge.

**Avvertenza**

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera) Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

---

### **Voce di capitolato**

Finitura trasparente satinata cerosa per legno all'esterno (tipo Sil-UV Protection)

A base di resine alchidiche in solvente, pigmenti ossidi ed additivi per un'alta resistenza ai raggi ultravioletti

Peso specifico medio            0,930 kg/l

Contenuto  
di solidi in peso                54% +/- 3

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.