



Altre proprietà                   **Ottima adesione.**  
**Idrorepellenza.**  
**Traspirabilità.**  
**Resistente all'attacco delle muffe e delle alghe.**

Conservazione                   In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

---

Modo d'impiego

Impiego                           Per applicazioni su intonaci e murature in genere all'esterno.

Applicazione                   Finiture lisce:  
- a pennello o con rullo di lana.

Finiture bucciate:  
- con rullo di gomma o di schiuma sintetica.

Spessore del film applicato                   Secondo l'effetto desiderato.

Temperatura di applicazione                   5 - 30 °C.

Umidità relativa                   Max 85%.

### **Resistenza agli agenti atmosferici**

Il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione in 8 o 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 - 30 °C; U.R. max 85%). Qualora in questo lasso di tempo si dovessero verificare eventi piovosi si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle resistenze del prodotto e può essere facilmente eliminato effettuando un idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

**Attenzione**                   Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato.

Diluizione                   Finiture lisce:                   25 - 40% in volume con acqua.  
Finiture bucciate:           20% in volume con acqua in prima mano;  
0 - 10% in volume con acqua in seconda mano.

Pulizia degli attrezzi                      Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione                      A) Su muri nuovi:

- spazzolare per rimuovere le incoerenze;
- applicare una mano di ISOLANTE  
SILOSSANICO diluita al 100% in volume con acqua;
- applicare due mani di SILOXAN FACADE secondo le indicazioni sopra riportate, per ottenere l'effetto desiderato.

B) Su muri vecchi sfarinanti e/o con vecchie pitture degradate:

- accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti sul supporto stesso e delle vecchie mani di pitture non ben aderenti;
- applicazione di una mano di ANCORAL PLS diluita al 40 – 60% in volume con diluente sintetico 914090;
- applicazione di due mani di SILOXAN FACADE secondo le indicazioni sopra riportate, per ottenere l'effetto desiderato.

### **Voce di capitolato**

Idropittura acril-silossanica a base di resine stirolo acriliche, silossano funzionale in dispersione acquosa, farine di quarzo e pigmenti selezionati, con ottima copertura e lavabilità non inferiore a 4.000 cicli Gardner (secondo la norma ASTM 2486), (tipo Siloxan Facade).

Peso specifico medio                      1,600 kg/l.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.  
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.